

**Применение:** изготовление нетканых материалов.

**Стандартная спецификация**

Параметр	Значение
Сопротивление при разрыве, дтекс	6,6 – 15,0
Удлинение при разрыве, %	47,6
Отклонение по линейной плотности, %	±11,9
Отклонение по длине, %	±17,2
Количество извитков на 1 см	3,0
Содержание замасливателя, %	0,09
Количество пороков, %	0,49
Линейная усадка, %	8,9

**Упаковка:** кипы 250 кг

**Страна производства:** Республика Корея

**Применение:** изготовление нетканых материалов.

**Стандартная спецификация**

Параметр	Значение
Сопротивление при разрыве, дтекс	6,6 – 15,0
Удлинение при разрыве, %	61,1
Отклонение по линейной плотности, %	±11,9
Отклонение по длине, %	±17,2
Количество извитков на 1 дюйм	7,5±2,0
Содержание замасливателя, %	0,12
Количество пороков, %	0,39
Линейная усадка, %	8,9

**Упаковка:** кипы 250 кг

**Страна производства:** Республика Корея