

**СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА  
АНГИДРИД ПОЛИМАЛЕИНОВОЙ  
КИСЛОТЫ ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ**

**СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ:** Китай

**TECHNICAL DATA SHEET  
HYDROLYSED POLYMALEIC  
ANHYDRIDE (HPMA)**

**ORIGIN:** China

Items Показатель	Standard value Стандартные значения
Appearance Внешний вид	Clear, Amber aqueous solution / Прозрачный янтарный водный раствор
Solid Content Содержание нерастворимых веществ	48.0-52.0% min.
pH (1% water solution) Уровень Рн (1% раствор)	2.0-3.0
Density (20°C) g/cm <sup>3</sup> Плотность (20°C) г/см <sup>3</sup>	1.180-1.240

**Packing / Упаковка:** 250 kgs drums / 250 кг бочки.

**Uses:** It is often used with organic phosphates in a dosage 1-15ppm for circulating cooling systems, oil wells systems with circulating water, raw oil disinfection and in boilers of low pressure. Is effective to prevent of scum formation and in its removal with 98 % efficiency. If used with zinc salts, is good steel corrosion inhibitor.

**Применение:** Часто используется вместе с органическими фосфатами в дозировке 1-15ppm для оборотных охлаждающих систем, систем с оборотной водой на нефтяных скважинах, обезвоживания сырой нефти и в бойлерах низкого давления. Эффективен в предупреждении образования накипи и ее удалении с эффективностью в 98%. При использовании вместе с солями цинка, является хорошим ингибитором коррозии углеродной стали.

**India**  
707 Jaina Tower 1  
District Centre Janak Puri  
New Delhi 110058  
Phone / fax: +91 11 455 78143  
+91 11 455 78142

**China**  
Suite 2202, Bldg.A, Jianwai SOHO  
39 East 3<sup>rd</sup>-Ring Road,  
Chaoyang District, Beijing, China  
Phone / fax: +86 134 88732273  
+852 301 01218

**Российский офис**  
АО «ХимПартнеры»  
115054, Москва, Б. Строченовский пер., д.7  
Телефон: +7 495 710 8642  
Факс: +7 495 745 7829