

**СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА
МЕТАКАОЛИН МЕТАСЕМ 85**

**TECHNICAL DATA SHEET
МЕТАКАОЛИН МЕТАСЕМ 85**

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ИНДИЯ

ORIGIN: INDIA

Показатель / Parameter	Стандартное значение / Standard Value
Appearance Внешний вид	White or light yellow fibroid powder Белый или светло-желтый порошок
Moisture (%) Влажность (%)	≤10%
Degree of substitution Степень замещения	≥0.75
PH	6.0-10.0
Distilled water slurry mud generating capacity (m ³ /t) Генерируемый объем раствора на основе дистиллированной воды (м ³ /т)	≥160
4% saltwater slurry mud generating capacity (m ³ /t) Генерируемый объем раствора на основе 4% минерализованной воды (м ³ /т)	≥130
Saturated water slurry mud generating capacity (m ³ /t) Генерируемый объем раствора на основе насыщенной воды (м ³ /т)	≥140

Химический состав / Chemical composition, %

SiO ₂ + Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃ 96.88%	Na ₂ O 0.56%
CaO 0.39%	K ₂ O 0.06%
MgO 0.08%	Li ₂ O Nil
TiO ₂ 1.35%	L.O.I 0.68%

Упаковка / Packing: Полипропиленовые мешки, 25кг нетто / PP-bags, net weight 25kgs.

Применение: В сочетании с портландцементом значительно улучшает свойства бетона и цементных растворов при тампонаже скважин

Uses: In combination with portlandcement substantially improves the features of cocncrete as well as cementing muds in cementing of oil wells.

India
707 Jaina Tower 1
District Centre Janak Puri
New Delhi 110058
Phone / fax: +91 11 455 78143
+91 11 455 78142

China
Suite 2202, Bldg.A, Jianwai SOHO
39 East 3rd-Ring Road,
Chaoyang District, Beijing, China
Phone / fax: +86 134 88732273
+852 301 01218

Российский офис
АО «ХимПартнеры»
115054, Москва, Б. Строченовский пер., д.7
Телефон: +7 495 710 8642
Факс: +7 495 745 7829