

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА (ТИПИЧНЫЙ)  
НА ОТГРУЖЕННУЮ ПАРТИЮ**

**QUALITY CERTIFICATE (TYPICAL) ON  
SHIPPED LOT OF**

**REX-601**

**REX-601**

**СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Китай**

**ORIGIN: CHINA**

| Показатель / Parameter   | Значения / Standart Value       |
|--|---------------------------------|
| Состояние<br>/ Appearance  | Белый порошок<br>/ white powder |
| Влага %<br>/ Moisture, %   | < 2                             |
| Насыпная плотность, г/л<br>/ Bulk density g/l                                  | 400-600                         |
| Значение pH<br>/ pH value  | 7.0-9.0                         |
| Температура стеклования<br>/ Glass transition temperatue                       | -6°C                            |
| Минимальная температура образования слоя<br>/ Minimum film forming temperature | 0°C                             |

**Описание:** REX-601 редисперсионный полимерный порошок, основанный на сополимере винилацетата, этилена и акрил ацетата.

**Применение:** Рекомендованное количество для сухих смесей 1-5% .

**Упаковка:** бумажные мешки 25кг

**India**  
707 Jaina Tower 1  
District Centre Janak Puri  
New Delhi 110058  
Phone / fax: +91 11 455 78143  
+91 11 455 78142

**China**  
Suite 2202, Bldg.A, Jianwai SOHO  
39 East 3<sup>rd</sup>-Ring Road,  
Chaoyang District, Beijing, China  
Phone / fax: +86 134 88732273  
+852 301 01218

**Российский офис**  
ЗАО «ХимПартнеры»  
115054, Москва, Б. Строченовский пер., д.7  
Телефон: +7 495 710 8642  
Факс: +7 495 745 7829